


## Seitengeradheit/Säbelförmigkeit (DIN EN 10140)

Seite 14


Nennbreiten W [mm]	Geradheitstoleranzen x bei Messlänge 1.000 mm	
	Klasse A [mm]	Klasse B [mm]
10 < W < 25	5,00	2,00
25 < W < 40	3,50	1,50
40 < W < 125	2,50	1,25
125 < W < 800	2,00	1,00

Die Werte für die Säbelform gelten nur für Kaltband, dessen Breite mindestens das 10-fache der Dicke beträgt.



## Ebenheit von Kaltband in Stäben (DIN EN 10140)

## Planheit/Hohlform



Planheitstoleranzen x nach Absprache.

