



Längentoleranzen (DIN EN 10140)

Grenzabmaße der Länge für Kaltband in Stäben

Nennlängen L [mm]	Grenzabmaße der Länge [mm]	
	Klasse A	Klasse B
L < 1.000	+ 10	+ 6
1.000 < L < 2.500	+ 0,01 L	+ 6
L > 2.500	+ 0,01 L	+ 0,003 L

Oberflächenart und -ausführung (DIN EN 10139)

Oberflächenart	Oberflächenausführung [μm]
MA (RL, RM, RR)	RL: Ra < 0,6
MB (RL, RM)	RM: 0,6 < Ra < 1,8
	RR: Ra > 1,5

Lieferzustände

LC	Weichgeglüht, leicht nachgewalzt
A	Weichgeglüht
AC	Geglüht auf kugelige Karbide
CR	Kaltgewalzt
C290-C690	Kaltverfestigt
QT	Vergütet - Martensit

